

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Acril Techo Green Power

Impermeabilizante acrílico y aislante térmico reforzado con fibras

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Acril Techo Green Power Es un recubrimiento elastomérico impermeable con base en resinas acrílicas flexibles de excelente resistencia al intemperismo, con microesferas que mejoran la capacidad de aislamiento térmico y mejorado con fibras que le permiten cubrir fisuras, cumple con los requerimientos de reflectividad solar y emisión térmica para el ahorro de energía.

USOS

- Para impermeabilización de cubiertas tanto en obra nueva como mantenimiento.
- Para techos con detalles y geometría compleja con accesibilidad limitada.
- Como capa reflectiva para mejorar la eficiencia y reducir costos en consumos de energía.
- Para mejorar e incrementar la vida útil de techos y cubiertas.
- Como revestimiento decorativo y protector de estructuras de concreto o mortero.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Cubre fisuras estáticas sin necesidad de utilizar malla o tela de refuerzo*.
- Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicación.
- Se aplica en frío.
- Alta resistencia a los rayos UV, (menos amarillamiento). Resistente al intemperismo y al ataque agresivo de la atmósfera.
- Por su color blanco refleja la radiación solar, obteniendo importantes reducciones en la temperatura interior de las habitaciones.
- El contenido de microesferas le ayuda a incrementar su característica de aislante térmico para el ahorro de energía.
- Conserva su resistencia y elasticidad por varios años.
- Excelente elasticidad y rápido secado.
- No contiene solventes, por lo que es un producto ecológico y seguro en su aplicación.
- De fácil aplicación con brocha, rodillo o cepillo.
- De fácil mantenimiento.
- Durabilidad del producto de 5 años.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Acrílico
Presentación	Cubeta 24.13 kg / 19.0 lt.
Color	Blanco
Conservación	15 meses después de la fecha de producción
Condiciones de Almacenamiento	Sika® Acril Techo Green Power debe ser almacenado en su envase original, bien cerrado en condiciones secas y a temperaturas entre +5° C y +30° C.
Densidad	1.22 ± 0.02 kg/L
Contenido en Sólidos	55.5% ± 2%
Viscosidad	35,000 cP +/- 10,000

INFORMACION TECNICA

Tensile resistance	Mayor o igual a 200psi
Elongación a Rotura	Mínimo 100%
Absorción de Agua	Máximo 20% en peso

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	Sistema de Impermeabilización: Como solución para impermeabilización en construcción nueva y mantenimiento de techos y cubiertas, brindando un recubrimiento reflectivo estable a UV, para prolongar la vida útil de los techos y mejorar la eficiencia energética.	
	Construcción del sistema	Sika® Acril Techo Green Power aplicado a dos capas
	Substrato	Concreto, mortero, asbesto y lámina galvanizada
	Primer	Sika® Acril Techo Green Power Diluido en agua 3:1
	Total de espesor en humedo	~1.0 mm
	Consumo	~1.0 L/m ² para impermeabilización / 1.5 L/m ² para reflectividad
Estos consumos son teóricos y no incluyen excedente de producto requerido debido a la porosidad del sustrato, irregularidad de la superficie variaciones de nivel, etc.		

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Consumo y durabilidad Estos consumos son teoricos y pueden variar dependiendo del tipo de sustrato, la rugosidad de la superficie y el método de aplicación.		
		Kg/m²	Kg/m²
	Sistema	Superficie Plana	Superficie Rugosa
	Primer	0.35	0.40
	1er capa	0.35	0.65
	Sika malla		
	2da capa	0.55	0.65
	Total	1.45	1.7

Tiempo de Espera / Repintabilidad

En casos donde:

- Sika® Acril Techo Green Power es diluido con agua en proporción 1 to 3:

Temperatura del sustrato	Humedad Relativa	Mínimo	Máximo
+10° C	50 %	~6 Horas	Después de una limpieza profunda ¹⁾ Sika® Acril Techo Green Power puede cubrirse en cualquier momento.
+20° C	50 %	~4 Horas	Después de una limpieza profunda ¹⁾ Sika® Acril Techo Green Power puede cubrirse en cualquier momento.
+30° C	50 %	~2 Horas	Después de una limpieza profunda ¹⁾ Sika® Acril Techo Green Power puede cubrirse en cualquier momento.

- Después de aplicar Sika® Acril Techo Green Power dejar secar la primera capa:

Temperatura de sustrato	Humedad Relativa	Minimo	Maximo
+10° C	50 %	~36 Horas	Después de una limpieza profunda ¹⁾ Sika® Acril Techo Green Power puede cubrirse en cualquier momento.
+20° C	50 %	~24 Horas	Después de una limpieza profunda ¹⁾ Sika® Acril Techo Green Power puede cubrirse en cualquier momento.
+30° C	50 %	~12 Horas	Después de una limpieza profunda ¹⁾ Sika® Acril Techo Green Power puede cubrirse en cualquier momento.

¹⁾Asumiendo que toda la suciedad se ha eliminado y que se ha evitado toda contaminación.

Nota: estos tiempos son aproximados y pueden ser afectados por cambios en las condiciones ambientales, particularmente temperatura y humedad relativa. Temperaturas bajas y humedades altas retardarán el curado, mientras que temperaturas altas y bajas temperaturas acelerarán el proceso de curado.

Drying time

24 horas

Producto Aplicado Listo para su Uso

Temperatura de sustrato	Humedad Relativa	Secado al Tacto	Resistencia a la lluvia	Secado Total
+10° C	50 %	~4 Horas	~48 Horas	~6 días
+20° C	50 %	~2 Horas	~24 Horas	~4 días
+30° C	50 %	~1 Horas	~12 Horas	~2 días

Note: estos tiempos son aproximados y pueden ser afectados por cambios en las condiciones ambientales, particularmente temperatura y humedad relativa. Temperaturas bajas y humedades altas retardarán el curado, mientras que temperaturas altas y bajas temperaturas acelerarán el proceso de curado.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

INSTRUCCIONES DE APLICACION

EQUIPMENT

- Cepillo o Rodillo
Para la aplicación de **Sika® Acril Techo Green Power** en áreas de tamaño mediano.
- Brocha de pelo grueso:
Para la aplicación de **Sika® Acril Techo Green Power** en detalles y penetraciones.
- Equipo de Aspersión tipo Airless:
Para la aplicación de **Sika® Acril Techo Green Power** en grandes áreas.

PREPARACION DEL SOPORTE

- **Reparación de juntas y fisuras:**
Se debe prestar especial atención al sellado y tratamiento previo de todas las juntas y fisuras estáticas mayores a 1 mm que presente la superficie para lograr mejores resultados de impermeabilización. Todas las juntas y grietas existentes superiores a 1.00 mm o con movimiento se deberán limpiar y soplar con aire comprimido, ranurándolas siguiendo su trayectoria hasta una profundidad no mayor a 5 mm. Posteriormente rellene todas las juntas y fisuras tratadas con un sellador a base de Poliuretano (línea **Sikaflex**) y dejar curar.
- **Sustratos Cementicios:**
El concreto nuevo debe de ser curado al menos 28 días y debe de tener una resistencia al arrancamiento ≥ 1.5 N/mm². Los soportes cementosos o minerales se deben preparar mecánicamente haciendo una limpieza abrasiva o con equipos escarificadores para eliminar la lechada superficial y conseguir una superficie de textura abierta. El concreto débil y partes sueltas deben de ser removidos y los defectos de la superficie como burbujas o vacíos deben de ser expuestos. Las reparaciones del sustrato tales como relleno de juntas, reparación de burbujas y vacíos y nivelación de la superficie, deben de ser llevados a cabo con productos apropiados de las líneas **Sikadur®** y **Sika Monotop®**.

▪ Lamina Galvanizada:

Las cubiertas metálicas deben de estar en buen estado. Eliminar cualquier capa oxidada y usar refuerzos en juntas, uniones y reparaciones. Asegurarse que el material existente se encuentre en buen estado y firmemente adherido al sustrato.

Primario por sustrato:

Sustrato	Primario	Consumo (L/m ²)
Sustrato cementicio	Sika® Acril Techo Green Power Diluido en agua 1:3	≈ 0.25
Metal	Sika® Acril Techo Green Power Diluido en agua 1:3	≈ 0.15
Sika Bit - Sika Manto**	Sika® Acril Techo Green Power Diluido en agua 1:3	≈ 0.25

Estos consumos son teóricos y no incluyen excedentes de producto requeridos debido a porosidad del sustrato, irregularidad de la superficie variaciones de nivel, etc.

MEZCLADO

Antes de la aplicación, mezclar el **Sika® Acril Techo Green Power** durante 1 min hasta alcanzar una textura homogénea. Antes de la aplicación del **Sika® Acril Techo Green Power** la capa de imprimación debe de estar seca, libre de tacking. Para los tiempos de espera entre la aplicación de la primera mano sobre el primario, favor de referirse a la hoja técnica del producto imprimante que corresponda. Las áreas que pudieran dañarse, tales como marcos de puertas/ventanas, deben de enmascararse con cinta adhesiva de enmascarar (masking tape).

APLICACIÓN

Sistema de impermeabilización

- Tratamiento de puntos críticos, tales como chaflanes, esquinas, cambios de dirección, bajantes de agua pluvial, reparación de juntas o fisuras:
1. Aplicar la 1ª mano de aproximadamente 0.7 L/m² (0.9 Kg/m²)
 2. Colocar **Sika Tela Reforzada** en bandas de 15 a 20 cm de ancho para incrementar la durabilidad de la impermeabilización.
 3. Aplicar la segunda mano de aproximadamente 0.5 L/m² (0.635 Kg/m²) directamente sobre la mano anterior para alcanzar el espesor de película requerido.

- Para el resto de la losa
1. Aplicar la 1ª mano de aproximadamente 0.5 L/m² (0.635 Kg/m²).
 2. Aplicar la segunda mano de aproximadamente 0.5 L/m² (0.635 Kg/m²) directamente sobre la mano anterior para alcanzar el espesor de película requerido.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipo con agua inmediatamente después de usarlos. Para remover material ya endurecido o curado, utilizar medios mecánicos. Cualquier consulta, contacte a nuestro servicio técnico.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseada. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sika® Acril Techo Green Power
Junio 2021, Versión 01.01
020915102000000019

SikaAcrilTechoGreenPower-es-MX-(06-2021)-1-1.pdf